



Chemtech Bayern

ООО "ХЕМТЕХ БАЕРН УКРАИНА"

79015, г. Львов, ул. Героев УПА, 72

<http://chemtech-bayern.com.ua/>

e-mail: info@chemtech-bayern.com.ua

телефон: +38 032 253 50 60

тел. моб.: +38 097 297 92 50

тел. моб.: +38 067 370 35 88

BASIC (БЕЙСИК)

Комплексная добавка для вибробетонных смесей

Применение:

BASIC - multifunctional комплексная добавка. Это экологически чистый пластификатор нового поколения. Идеально подходит для использования массового рентабельного производства, а также является экономически эффективным пластификатором для производства изделий из бетона классов F1 - F3.

Комплексная добавка BASIC:

- ✓ улучшает параметры прочности (взлом и изгиб) и увеличивает морозостойкость и объемный вес бетона;
- ✓ улучшает качество поверхности и интенсивность цветов бетона не допускает образования высолов на изделиях из бетона;
- ✓ применяется ко всем типам бетонных изделий таких как брусчатка, бетонные блоки, бетонные плиты и т.д.
- ✓ увеличивает плотность бетонной смеси при формовании;
- ✓ создает условия для гарантированного степени уплотнения бетонной смеси при отсутствии адгезии к опалубке или формовочного штампа;
- ✓ ускоряет отвердевание изделия в начальный момент;
- ✓ изготовления вибропрессованных бетонов всех классов по прочности на сжатие до класса B50;
- ✓ изготавливать бетонные смеси при относительно небольших расходах цемента;
- ✓ повышение прочности бетона, его водонепроницаемость и устойчивость против атмосферных и химических воздействий, повышения морозостойкости и устойчивости противоразмораживающих химических веществ.
- ✓ Перед применением хорошо перемешать.

Технические характеристики:

Консистенция:	жидкость
Цвет:	оттенок желтого
Плотность:	1,18 г/см ³
База:	пропиленгликоль
Дозировка:	0,5% – 1,0% (массовых) от веса вяжущего
Срок годности:	12 месяцев в оригинальных запечатанных емкостях
Хранение:	в закрытых емкостях при температуре не ниже +5°C.

Упаковка:

Канистра	20 л
Бочка	200 л
Контейнер	1000 л

Свойства:

BASIC уменьшает количество воды в бетонной смеси, уменьшает поверхностное натяжение, и сводит к минимуму прилипание к матрице и хорошей пластификации. Это вызывает равномерное распределение смеси в форме. Эти факторы приводят к лучшему утолщению и однородности бетона конструкция уменьшает количество капилляров и уменьшает вероятность возникновения выцветов.

Применение BASIC:

- ✓ уменьшает показатель истиранию и увеличивает прочность изделий;
- ✓ уменьшает водопоглощение и увеличивает показатель морозостойкости;
- ✓ создает условия для гарантированного степени уплотнения бетонной смеси при отсутствии адгезии к опалубке или формовочного штампа;
- ✓ защищает поверхности от намокания, повреждений и разрушений от мороза и трещин;
- ✓ уменьшает поглощение пыли и грязи;
- ✓ предотвращает появление высолов.

Дозировка:

Рекомендуемая дозировка 0,5-1,0% от веса цемента. Дозировка зависящее от активности цемента. Перед применением примеси рекомендуется выполнить пробы и подобрать оптимальную дозировку!

Применение:

BASIC добавляется к готовой смеси (в зависимости от типа бетономешалки). Рекомендуется добавлять пластификатор как последнюю составляющую в готовую смесь. Для более точного определения времени перемешивания следует выполнить пробные замесы. **BASIC** может быть добавлен в бетонную смесь до или после добавления воды.

Особенности и области применения:

- ✓ **BASIC** готова к применению концентрация, что делает ее очень простой в использовании;
- ✓ **BASIC** добавляется к готовой смеси на стадии смешивания перед добавлением воды или непосредственно вместе с водой в количестве 0,5-1,0% от веса вяжущего.

Экологическая добавка, не вызывает коррозии, безопасна для жизни и здоровья. В соответствии с директивами ЕЭС материал не является опасным. Должны быть соблюдены правила безопасности при работе с химикатами. Мы хотели бы поддержать Вас непосредственно на месте производства, оптимизировать Вашу рецептуру с нашими продуктами для достижения наилучших результатов.