



ООО "ХЕМТЕХ БАЕРН УКРАИНА"

79015, г. Львов, ул. Героев УПА, 72

<http://chemtech-bayern.com.ua/>

e-mail: info@chemtech-bayern.com.ua

телефон: +38 032 253 50 60

тел. моб.: +38 097 297 92 50

тел. моб.: +38 067 370 35 88

REMICRETE SP60 (FM) (РЕМІКРЕТЕ СП60 (ФМ))

Высококачественный суперпластификатор для бетона с высоким ранним набором прочности

Области применения:

REMICRETE SP60 (FM) специально разработан для применения в высококачественных сборных железобетонных конструкциях. Его применение позволяет сохранять высокую подвижность смесей при производстве бетонов с низким водоцементным отношением или с высоким содержанием мелкодисперсного заполнителя.

REMICRETE SP60 (FM) подходит для изготовления бетона классов F5/F6, а также для самоуплотняющихся бетонов или легко уплотняющего бетона и облицовочного бетона.

Свойства:

REMICRETE SP60 (FM) является высококонцентрированным пластификатором на основе новейшего поколения сырьевых материалов. В отличие от традиционных пластификаторов с его помощью могут изготавливаться высокоомогенные (бетонные) цементные растворы с эффектом сцепления, обусловленным низкими силами внутреннего трения. В связи с высоким потенциалом сокращения воды для получения нужной консистенции бетонной смеси необходимо использовать небольшое количество добавки. Благодаря оригинальному сочетанию различного сырья в значительной степени ускоряется набор ранней прочности, таким образом, время распалубки сокращается на 4 часа в отличие от традиционных пластификаторов (на основе поликарбоксилатэфиров).

Технические характеристики:

Консистенция:	жидкость
Цвет:	коричневый
Плотность:	1,1 г/см ³
Основа:	поликарбоксилатэфир
Дозировка:	0,2% – 1,8% (массовых) от веса вяжущего
Срок годности:	12 месяцев в оригинальных запечатанных емкостях защищать от мороза, хранить в закрытой оригинальной упаковке
Хранение:	

Упаковка:

Канистра	25 кг
Бочка	220 кг
Контейнер	1000 кг

Количество добавки зависит от рецептуры бетона и гидравлической активности цемента, которые устанавливаются в рамках пробных испытаний.

Способ применения:

REMICRETE SP60 (FM) преимущественно добавляется в готовую смесь. Время перемешивания зависит от типа смесителя и подбирается опытным путем.

Особые указания:

Перед применением в бетоне необходимо производить пробы согласно действующим нормам! Время действия пластификатора зависит от погодных условий.

Дозировка:

Рекомендуемая дозировка 0,7% от веса цемента. Дозировка зависит от активности цемента. Перед применением примеси рекомендуется выполнить пробы и подобрать оптимальную дозировку!

Применение:

REMICRETE SP60 (FM) добавляется в разведенном водой состоянии или в готовой смеси (в зависимости от типа бетономешалки). Рекомендуется добавлять примесь как последнюю составляющую в готовую смесь. Для более точного определения времени перемешивания следует выполнить пробные замесы.

Особенности и области применения:

- ✓ **REMICRETE SP60 (FM)** готова к применению концентрация, что делает ее очень простой в использовании;
- ✓ **REMICRETE SP60 (FM)** добавляется к готовой смеси на стадии смешивания перед добавлением воды в количестве 0,7%.

Продукт для профессионального использования.

Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении в оригинальной упаковке, отдельно от продуктов питания подальше от прямых солнечных лучей.